

TECHNISCHES DATENBLATT



Artikel: B0894 BE-DRY LOW
Norm: UNI EN ISO 20345:2012
Sicherheitsklasse: S3 CI HRO WR SRC

Höhe des ganzen Schuhes: Mod. A, H 99 mm (< 113 mm, Rif. EN ISO 20345-5.2.2)

12

Machart: STROBEL; Duo-PU Sohle, gespritzt - LIFE PLUS

PU/TPU-SKIN

Nur weiche Bürste mit Wasser verwenden. Kein Alkohol, Verdünner, Benzin oder Chemikalien. Die Schuhe trocken und sauber, in einem sauberen Raum, verwahren. Conservare le calzature asciutte e pulite in luogo appropriato a temperatura

nbiente.

Empfohlene Arbeitsbereiche:

Reinigung und Pflege:

Weite:

Bauindustrie, Landwirtschaft, Bergwerke, mineralgewinnende Industrien, Schwer- und Leichtindustrie, Schiffbauindustrie, große Werke, Handwerk.

| Bestandteile | Beschreibung | Wert | Sicherheits- anforderung | EN 20345 |
|------------------|---|---|---|----------------|
| Metallfreie | Stoßwiderstand (200 J) | 14,5 mm | _ | |
| Schutzkappe | freie Höhe nach dem Stoß | | <i>≥ 14 mm</i> | 5.3.2.3 |
| SLIMCAP | Druckwiderstand (15 kN) • freie Höhe nach dem Druck | 15,0 mm | ≥ 14 mm | 5.3.2.4 |
| Sohle (SRC) | Rutschfestigkeit | | | |
| , , | SRA – Fußsohle (ganze Sohle) | 0,62 | <i>≥ 0,32</i> | 5.3.5.4 |
| | SRA – Absatz (Winkel von 7°) | 0,53 | <i>≥ 0,28</i> | <i>5.3.5.4</i> |
| | SRB – Fußsohle (ganze Sohle) | 0,31 | <i>≥ 0,18</i> | <i>5.3.5.4</i> |
| | SRB – Absatz (Winkel von 7°) | 0,27 | ≥ 0,13 | 5.3.5.4 |
| Fresh'n Flex (P) | Durchtrittsicherwiderstand | Keine Durchdringung | ≥ 1100 N | 6.2.1 |
| Fußsohle (A) | Antistatiche Eigenschaften | | | |
| , , | Elektrischer Widerstand | Im trocken Zustand 7,256 x 10^8 | $\geq 10^5 \Omega$, $\leq 10^9 \Omega$ | 6.2.2.2 |
| | | Im nassen Zustand 1,38 x $10^8 \Omega$ | $\geq 10^5 \Omega$, $\leq 10^9 \Omega$ | 6.2.2.2 |
| Sohle/Schaft | Thermische Isolierung | | | |
| Hitze (HI) | Brandsohle Temperatursteigerung | N/G | <i>≤ 22°C</i> | 6.2.3.1 |
| Kälte (CI) | Brandsohle Temperaturabnahme | 8,5°C | ≤ 10°C | 6.2.3.2 |
| Absatz (E) | Schockdämpfung im Fersenbereich | 32 J | <i>≥ 20 J</i> | 6.2.4 |
| (WR) | Wasserdichtigkeit (Wassereindrigung) | < 3cm² die naße Fläche nach 15000 Zyklen | ≤ 3 cm² die naße Fläche nach 4800 Zyklen | 6.2.5 |
| (M) | Mittelfußschutz | N/G | ≥ 40 mm | 6.2.6 |

| Schaft | | | | |
|--------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------|
| Materialien | Beschreibung | Wert | Sicherheits- anforderung | EN 20345 |
| | Rissfestigkeit | 258 N | ≥ 120 N | 5.4.3 |
| Voll-Leder + | Zugfestigkeit | N/G | \geq 15 N/mm ² | 5.4.4 |
| OutDry | Wasserdampfdurchlässigkeit | 1,1 mg/cm ² h | $\geq 0.8 \text{ mg/cm}^2 \text{ h}$ | 5.4.6 |
| Membrane | pH Wert | 3,85 | ≥ 3,2 | 5.4.7 |
| | Chrom VI Inhalt | Nicht festgestellt | Nicht feststellbar | 5.4.9 |
| | Wassersaufnahme | 0,1g | ≤ 0.2 g | 6.3 |
| | Wassersabsorption | 20 % | ≤ 30% | 6.3 |





| Futter | | | | |
|-------------|----------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Materialien | Beschreibung | Wert | Sicherheits- anforderung | EN 20345 |
| | Rissfestigkeit | 45 N | ≥ 15 N | 5.5.1 |
| 3D Textil | Abriebfestigkeit | trocken: die Fläche hat keinen Schade (Loch) | Kein Loch vor 51.200 Zyklen | 5.5.2 |
| | | nass: die Fläche hat keinen Schade (Loch) | Kein Loch vor 25.600 Zyklen | 5.5.2 |
| | Wasserdampfdurchlässigkeit | 21,0 mg/cm ² h | <i>≥ 2,0 mg/cm² h</i> | 5.5.3 |
| | pH Wert | N/G | nicht festellbar | 5.5.4 |
| | Chrom VI Inhalt | N/G | nicht festellbar | 5.5.5 |

| Brandsohle | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------------|---|--------------|
| Materialien | Beschreibung | Wert | Sicherheits- anforderung | EN 20345 |
| | Dicke | 3,7 mm | ≥ 2,0 mm | 5.7.1 |
| Fresh'n Flex | pH Wert | N/G | Nicht festellbar | <i>5.7.2</i> |
| | Wasseraufnahme | 82 mg/cm ² | ≥ 70 mg/cm² | <i>5.7.3</i> |
| | Wasserabgabe | 90 % | ≥ 80 % | <i>5.7.3</i> |
| | Abriebfestigkeit (nach 400 Zyklen) | Keinen Schaden | Schaden ≤ in Bezug auf das Normerfordernis | 5.7.4.1 |
| | Chrom VI Inhalt | N/G | Nicht festellbar | 5.7.5 |

| Auswechselbare Einlegesohle | | | | | |
|-----------------------------|------------------|--|---|--------------|--|
| Materialien | Beschreibung | Wert | Sicherheits- anforderung | EN 20345 | |
| | Dicke | 3±0,5 mm (Spitze) 11±0,5 mm (Ferse) | N/G | 5.7.1 | |
| Hi-Tech Textil | pH Wert | N/G | Nicht festellbar | <i>5.7.2</i> | |
| mit | Wasseraufnahme | Durchläßig durch die Löcher | durchläßig o ≥ 70mg/cm² | <i>5.7.3</i> | |
| polymerischem | Wasserabgabe | durchläßig durch die Löcher | durchläßig o ≥ 80% | <i>5.7.3</i> | |
| Material, atmugsaktiv | Abriebfestigkeit | Keinen Schaden | Kein Loch vor 25600 Zyklen im trockenen Zustand und 12800 Zyklen im nassen Zustand | 5.7.4.2 | |
| | Chrom VI Inhalt | N/G | Nicht festellbar | 5.7.5 | |

| Sohle | | | | |
|----------------------------|---|---------------------|---|----------|
| Materialien | Beschreibung | Wert | Sicherheits- anforderung | EN 20345 |
| | Sohledicke ohne Profilen | 10 mm | ≥ 4 mm | 5.8.1.1 |
| | Profilhöhe | 3,5 mm | <i>≥ 2,5mm</i> | 5.8.1.3 |
| | Rissfestigkeit | 9,5 kN/m | <i>≥ 8 kN/m</i> | 5.8.2 |
| | Abriebfestigkeit • relativer Volumenverlust | 110 mm ³ | ≤ 250 mm³ | 5.8.3 |
| Zwischen- sohle aus PU; | Knickwiderstandfestigkeit • Steigerung der Risse nach 30.000 Zyklen | 2,2 mm | ≤ 4 mm | 5.8.4 |
| Laufsohle aus Gummi | Hydrolyse • Steigerung der Risse nach 150.00 Zyklen | 3,2 mm | ≤ 6 mm | 5.8.5 |
| | Loslösung Schaft-Zwischensohle | 3,7* | \geq 4 N/mm; (*) \geq 3 N/mm mit Sohlenriss | 5.8.6 |
| | (HRO) Wärmewiderstand mit Kontakt (300°C) | Keinen Schaden | Keinen Schaden (Schmelz, Riss) | 6.4.1 |
| | (FO) Kohlenwasserstoff-Widerstand (Volumenänderung) | 4,6 % | ≤ 12% | 6.4.2 |

Datum: 16.12.2016

Ausgestellt vom: Technikleiter Ing. Cataldo De Luca

Unterschrift:





Base Protection Srl Via dell'Unione Europea, 61 Italy - 76121 Barletta (BT) P.I. 06617940728 P +39 0883 334811 F +39 0883 334824

E info@basepro.it

W www.baseprotection.com